

Qualitäts-, Aushaltungs- und Bereitstellungsrichtlinien

Buchen-Industrieholz

- | | |
|--------------------|---|
| Holzart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rotbuche (Hainbuche, Ahorn) |
| Qualität | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klasse N – normales Holz, gesund nicht grobastig, keine starke Krümmung (mitgehend: Klasse F – fehlerhaftes Holz, leicht anbrüchig, grobastig, krumm) ▪ keine Fremdkörper im oder am Holz, z.B. Splitter, Plättchen, S-Haken ▪ Rot - und Spritzkern sind zulässig ▪ Weichfäule und verstockte Hölzer sind ausgeschlossen |
| Stärke | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestzopf 10 cm mit Rinde ▪ Maximaldurchmesser (im stärksten Bereich) 50 cm; Durchmesser größer 50 cm (bis max. 80 cm) dürfen 10% der Liefermenge umfassen und müssen separat gepoltert werden |
| Länge | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kranlänge 4 m bis 6 m (bevorzugt 5 m). ▪ Baumfallende Längen |
| Aushaltung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Generell ist Industrieholz stambündig zu entasten und an beiden Stammenden ein möglichst rechtwinkliger Trennschnitt anzubringen ▪ keine Hohlkehlen ▪ Wurzelanläufe beigesägt ▪ keine „Pfeifenköpfe“ ▪ keine Zwieselstücke ▪ Bruchstücke glattgeschnitten |
| Lagerung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestpoltergröße: 7 Fm ▪ mindestens 20 Festmeter pro Lagerort ▪ Hölzer einseitig bündig gepoltert ▪ an ganzjährig mit LKW befahrbaren Waldstraßen, in Kranreichweite |
| Markierung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ jedes Polter muss mit Holzlistennummer + Polternummer + „pN“ (für proNARO GmbH) gekennzeichnet sein |
| Koordinaten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ für jedes Polter müssen GPS-Daten erfasst und bereitgestellt werden |